


防音マット ZS [10 ミリ厚] の遮音性能

[音響透過損失]



材 料	防音ゴムマット
厚み (mm)	10

中心周波数(Hz)	音響透過損失 (dB)
63	10.5
125	30.2
250	34.7
500	32.2
1000	42.4
2000	38.8
4000	40.1

防音マットZS【遮音マット・防音ゴムマットの決定版】

防音・吸音材の販売 ソノーライズ株式会社